RENODECO

Mortero hidráulico para regularización de superficies

LO + DESTACADO

- Especial rehabilitación de soportes vitraicos
- Acabado fino
- Interior y exterior
- Apto para pintado



Mortero de cemento para la regularización de superficies con un acabado fino apto para pintado.

PROPIEDADES

- Impermeable al agua de lluvia.
- Alta adherencia sobre soportes poco absorbentes.
- Fácil aplicación para acabados finos.

APLICACIONES

Soportes:

- ***Admisibles:***
  - Directamente: sobre plaquetas vitraicas, hormigón, enlucidos de mortero, monocapas...
- ***No admisibles:***
  - Soportes hidrofugados en superficie, pintados o con yeso, y morteros de cal.
  - Superficies horizontales o inclinadas expuestas a la acción directa del agua de lluvia.
- En casos no descritos consultar al Departamento Técnico.

Espesores:

- Entre 2 y 3 mm.

DATOS TÉCNICOS (*)

Agua de amasado:	19 ± 2 % (aprox. 4,5 L/saco)
Densidad en polvo:	1,25 ± 0,1 gr/cm^3
Densidad en pasta:	1,35 ± 0,1 gr/cm^3
Coeficiente de capilaridad:	≥ 0,2 kg/m^2 min$^{1/2}$ (W2)
Temperatura de aplicación:	Desde +5 hasta +35ºC

Adherencia a tracción sobre soporte vitraico (N/mm^2):

	24 horas en seco	28 días en seco
A 20ºC	≥ 0,5	≥1,0

(*)Datos en condiciones de laboratorio 20ºC y 55% de humedad relativa. Valores aproximados.
Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.

RENODECO

Mortero hidráulico para regularización de superficies

MODO DE EMPLEO

Herramientas:

- Batidora para mortero.
- Llana, paletín, fratás.

Preparación de soporte:

- El soporte debe presentar una superficie resistente, estable, limpia y planimétrica.
- En tiempo caluroso o con soportes muy absorbentes debe humedecerse previamente el soporte.

Preparación del producto:

- ***Amasado:***
  - Dosificación de agua: 19±2% (± 4,5 L/saco).
  - Tiempo de amasado: ± 5 minutos hasta conseguir una pasta homogénea.
  - Tiempo de reposo: ± 3 minutos.
  - Nunca debe reamasarse ni añadir agua para reactivarlo.
- ***Tiempo útil de trabajo:***
  - Aplicar el mortero durante la hora posterior al amasado. El tiempo dependerá de las condiciones ambientales (humedad, temperatura, sol y viento).

Aplicación del producto:

- Para su aplicación debe extenderse el producto sobre la superficie a alisar en un espesor de unos 3 mm.
- Aplicar Malla RENODECO embebida en la pasta fresca. Prever un solape de 10 cm en el encuentro entre mallas.
- Para un mejor acabado final se recomienda dar una segunda capa raseada y posteriormente fratasada, amasando el producto con un 2% más de agua de amasado (±20%).

RECOMENDACIONES

- El espesor del revestimiento debe ser homogéneo para evitar defectos estéticos.
- Aplicar a temperaturas de 5°C hasta 35°C y la humedad ambiente por debajo del 85%. Evitar aplicación con viento fuerte.
- No aplicar sobre soportes helados, en curso de deshielo o si se prevén heladas inminentes.
- Nunca debe revestirse con morteros monocapa o de cemento de uso general.
- Previa aplicación de COTETERM FONDO, los acabados decorativos pueden ser:
  - COTETERM ACABADO
  - COTETERM ACRYLIC
- En puntos singulares donde existan tensiones (dinteles, puertas, forjados) colocar previamente tiras de MALLA RENODECO de 20x40 cm en diagonal.
- Respetar las juntas de dilatación y realizar el sellado elástico con 603 LANKOFLEX.

PAREX MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain) – Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – www.parex.es



CONSUMO APROXIMADO

1,5 ± 0,1 kg/m²/mm de espesor

PRESENTACIÓN

Saco de 25 kg.
Palet: 48 sacos (1.200 kg)

ALMACENAMIENTO

12 meses en sus envases originales cerrados y resguardados de la intemperie.

HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante.

Para más información consultar la ficha de seguridad del producto.

MORTEROS DE ALISADO

sat
Servicio de Asistencia Técnica
901 215 215

Parex informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra.
Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es